


CAM 球形氧化铝

CAM Spherical Alumina



粒度精细 UltrafineParticles
应用范围广Wideapplicationrange
导热性能极佳Excellentthermalconductivity
易于加工Easytoprocess

SR-05

球形氧化铝

项目 Items

测试标准
Test Standards

国际单位
Units

典型值
Typical Values

常规特性 General Properties

白度 Whiteness	YS/T 469	-	94.3
真密度 True Density	ISO 21687	g/cm ³	3.73
粒度 ParticleSize (D50)	GB/T 19077	μm	0.802
粒度 ParticleSize (D50)	GB/T 19077	μm	1.177
含水量 Moisture	GB/T 6284	%	1200

化学成分Chemical

Al ₂ O ₃	ICP	%	≥99.8
Fe ₂ O ₃	ICP	%	≤0.05
SiO ₂	ICP	%	≤0.08
Na ₂ O	ICP	%	≤0.05

注：典型值是指实验测试平均数据，仅用于使用时的参考，不作为产品的标准。
Remark: The typical value refers to the average data of the experimental test, which is only used for reference in use, not as a product standard

贮存条件 Storage conditions

储存于阴凉、通风处；远离热源、火种；避免阳光直射；避免淋雨。
Store in a cool, ventilated place; Keep away from heat sources and fires; Avoid direct sunlight; Avoid rain.
若拆包未使用完，请重新封口，避免粉体吸潮，影响使用。
If the unpacking is not used, please re-seal it to avoid moisture absorption by the powder and affect the use.
贮存期：3年。
Shelf life: 3 years.

包装规格 Packing specifications

20kg/包。
20 kg/bag.

天津市泽希新材料有限公司天津市滨海新区高新技术产业园泰山道66号
CMP Advanced Materials Co., LtdNo.66 TaiShanRoad,Tanggu,BinHai New Area,Tianjin,China
电话/TEL: 86 22 23210158 传真/FAX: 86 22 231330856

